

PELLET

SCHEDA TECNICA

AMERICANINO

Diametro: 6 mm

Potere calorifero inferiore: $\geq 4,6$ kWh/Kg

Residuo ceneri: $\leq 0,70$ %

Contenuto idrico: $\leq 10,0$ %

Polveri fini ($< 3,15$ mm): $\leq 0,5$ w-%

Lunghezza: $3,15 \leq L \leq 40$ mm

Durabilità meccanica: ≥ 98 %

Densità apparente: $600 \leq BD \leq 750$ kg/m³



IT-402

info@gpssrlpellet.it
telefono: 075 7974152
Via della Piaggiola 180
Gubbio (PG)

